



# C-024

## КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ для тяжелой плитки

### ■ ПРИМЕНЕНИЕ:

Особопрочная смесь "Лазер С-024" предназначена для облицовки стен и полов как снаружи так и внутри зданий керамическими, каменно-керамическими, керамогранитными, тёмными мраморными плитками. Смесь "Лазер С-024" применяется по прочным недеформируемым основаниям на стенах и полах в жилищно-гражданском и промышленном строительстве.

Низкие тиксотропные свойства (высокая пластичность) смеси "Лазер С-024" позволяет обеспечить практически полный контакт kleящей смеси с плиткой и основанием, что особенно эффективно на горизонтальных поверхностях и для плит крупных размеров.

### ■ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ:

#### ■ Подготовка основы:

Поверхность должна быть сухой и прочной, очищенной от грязи, пыли, масляных и битумных пятен, особенно масляной краски. При необходимости выемки и трещины рекомендуется за сутки до начала работ выровнять этим же раствором. После очистки поверхности можно клеить плитку.

С целью связывания рыхлых и пористых структур, увеличения поверхностной прочности, улучшения влагоотталкивающих свойств поверхность основы рекомендуется покрывать грунтом глубокого проникновения "Лазер С-101".

#### ■ Приготовление раствора:

Сухую смесь затворить необходимым количеством чистой воды при температуре +15°C +20°C и перемешать до получения однородной массы без комков с помощью низкооборотной дрели с насадкой или с помощью мешалки. Соотношение при смешивании: на 25 кг сухой смеси 5,5-5,8 литров воды (0,25-0,27 л воды на 1 кг смеси). Внимание! При перемешивании сухую смесь засыпать в заглаживаемою отмерянное количество воды. Затем растворную смесь выдержать 5 минут, после чего снова перемешать.

Раствор пригоден к употреблению сразу после окончания процесса замешивания. Густота раствора должна быть такой, чтобы плитка под действием своего веса не "сползала" по поверхности стены. Если раствор слишком жидкий, добавить сухой порошок клея. Готовый раствор необходимо использовать в течение 60 минут.

#### ■ Выполнение работ:

Работу с материалом производить при температуре от +5°C до +35°C. Плитку предварительно не замачивать.

Материал наносится зубчатым шпателем. На нанесённый на поверхность слой клея укладывается сухая плитка и круговыми движениями вдавливается без простукивания. Толщина слоя зависит от качества основания и размера плитки: чем больше плитка, тем больше толщина слоя.

Зубцы шпателя должны иметь прямоугольную форму и отвечать размерам плитки (15x15 см - зубцы 6 мм, 30x30 см - зубцы 8-10 мм). Максимальная толщина растворной смеси под плиткой не должна превышать 10 мм. Не рекомендуется укладывать плитки встык без шва. Ширина шва между плитками не должна быть меньше 2 мм, между крупноразмерными - не менее 4 мм.

Время на исправление положения нанесённой плитки составляет около 10 минут после её укладки и зависит от влагопоглощения поверхности. Во время исправления положения нет смысла отрывать плитку от поверхности. Пластичные свойства клея позволяют смешивать плитку,

поворачивать её без отрыва. После снятия корректировочной нагрузки клей сам фиксирует плитку в новом положении.

При неблагоприятных погодных условиях время использования нанесённого на поверхность раствора может существенно уменьшиться. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%.

При снижении температуры использования раствора, время набора его прочности увеличивается. Швы под затирку очистить сразу после укладки плитки. Инструмент промыть немедленно после использования.

При снижении температуры использования раствора, время набора его прочности увеличивается. Швы под затирку очистить сразу после укладки плитки. Инструмент промыть немедленно после использования.

### ■ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Раствор содержит цемент, при соединении с водой наступает щелочная реакция. Поэтому могут получить раздражение глаза, дыхательные пути, кожа.

Рекомендуем работать с индивидуальными средствами защиты, в резиновых перчатках. В случае попадания раствора в глаза, их следует тщательно промыть водой и при необходимости обратиться за консультацией к врачу.

### ■ ГАРАНТИИ ПРИЗВОДИТЕЛЯ:

**Срок годности:** В сухих условиях и герметичной упаковке - 12 месяцев с момента изготовления продукции. Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных инструкцией.

**Упаковка:** смесь расфасована в крафт-упаковку 25 кг. Вес брутто (плюс - минус 500 грамм).

**Состав:** смесь цемента, минеральных наполнителей и полимерных модификаторов.

**Цвет:** серый.

### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ "Лазер С-024":

Пропорции смеси	5,5-5,8 литров на 25 кг смеси
Максимальная фракция	0,6 мм
Смещение плитки	0,5 мм
Время потребления	около 60 минут
Время корректировки	до 10 минут
Прочность сцепления с основой	0,5 МПа (5 кг/см <sup>2</sup> )
Прочность на сжатие	10,0 МПа (100 кг/см <sup>2</sup> )
Морозостойкость	50 циклов
Температурная прочность	-50°C до +90°C
Расшивка	после 24 часов
Отношение к внешней среде	морозостойкий, влагостойкий
Расход	1,4-1,6 кг/м <sup>2</sup> на 1мм толщины клеевого слоя